



Україна,
 03039, Київ, пр-т Червонозоряний, 119
 Тел./факс: +38 044 4593920, 4992098

Украина,
 03039, Киев, пр-т Краснозвездный, 119
 Тел./ факс:+38 044 4593920, 4992098


КОНЦЕНТРАТ РУТИЛОВЫЙ СТАНДАРТНЫЙ

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

TiO₂	95.0 мин	95.6 типич
Fe₂O₃	0.40	1.00
ZrO₂	0.58	1.00
Al₂O₃	0.20	0.45
V₂O₅	0.50	0.70
MnO	0.01	0.05
CaO	0.01	0.03
Cr₂O₃	0.10	0.15
MgO	0.01	0.06
Nb₂O₅	0.30	0.35
SiO₂	1.50	1.80
S		<0.05
Sn	0.05	0.06
P		<0.03
Th	15	25 ppm
U	40	55 ppm
Влажность	0.03	0.10

ТИПИЧНЫЙ РАЗМЕР

Размер отверстия сита, микрон	Содержание данного класса %	Совокупный остаток %
250	0.0	0.0
212	0.7	0.7
180	4.2	4.9
150	18.4	23.3
125	31.7	55.0
106	33.4	80.2
75	18.6	98.7
53	1.2	100.0
d50	129 микрон	



Пометки

** анализ материала был проведен в декабре 2009г.
 ** анализ проб проведен в лабораторных условиях.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Насыпная масса-	2320-2900 кг/м ³
Удельный вес-	4 130 кг/м ³
Угол естественного откоса-	30°
Влагосодержание-	<1.0%
Удельная теплоемкость-	1250J/кг/°C/22°C
Пожароопасность-	Не горюч

Документ: IMP РБ№0074М

Тип материала:2/Р

Дата: 23/12/2009